

INFORMATIONS PRODUIT

PAPIERS PEINTS

PAPIERS A TRAINÉES OU STRIÉS



Notice à l'attention
des tapissiers

Les papiers peints sur mesure Farrow & Ball sont fabriqués à l'aide de méthodes traditionnelles.

Nos couleurs de fond sont appliquées au pinceau, ce qui donne au papier son fond texturé unique et nos motifs sont ensuite appliqués à l'aide de nos peintures écologiques au moyen des techniques traditionnelles d'impression en relief.

Bien que notre service de contrôle qualité prenne toutes les précautions nécessaires, nous vous demandons toujours de vérifier qu'aucun des rouleaux n'est endommagé et que le papier peint et les coloris sont corrects. Merci de vérifier la répétition et l'agencement corrects des motifs.

Une fois que le papier peint sera posé, nous regrettons de ne pas pouvoir accepter la responsabilité d'erreurs quelconques.

Après avoir posé trois ou quatre lés (1 rouleau maximum), inspectez le résultat pour vous assurer qu'il n'y a aucun défaut

présent. **AUCUNE RECLAMATION POUR FRAIS DE REDECORATION NE PEUT ETRE PERMISE UNE FOIS QUE PLUS D'UN ROULEAU AURA ETE POSE.**

Préparation :

Retirer toutes les traces de poussière, d'ancien papier peint ou de peinture écaillée. Les fissures et les irrégularités doivent être comblées à l'aide d'un enduit approprié. Toutes les surfaces doivent être propres et sèches. Les murs humides doivent être traités avant de procéder à la pose du papier peint. Les peintures non saines doivent être recouvertes d'un apprêt approprié. Les surfaces recouvertes d'un vernis doivent être poncées avant de procéder à la pose du papier peint.

Couleurs foncées

Faire très attention lors de la pose de papiers peints de couleur foncée étant donné que les raccords se remarquent davantage à cause des bords blancs du papier.

Pose

Veuillez vérifier la répétition des motifs avant de découper des lés correspondant à la hauteur du mur, en prévoyant 5 à 7 cm supplémentaires en haut et en bas pour le découpage des chutes.

Colle – Nous recommandons d'utiliser la colle pour papier peint Farrow & Ball, qui est spécialement formulée pour être parfaitement adaptée aux papiers peints Farrow & Ball. Toutefois, veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser une colle spéciale ; une colle convenant à la pose de papier de plus de 140g/m² devrait suffire. En cas de doute, observez toujours les recommandations du fabricant de la colle pour les papiers plus lourds. Appliquer une couche homogène en veillant à ce que les bords soient bien encollés.

Étant donné que nos papiers donnent une finition plate traditionnelle, très peu brillante par rapport aux papiers plus modernes imprimés avec des encres, toute trace de colle restant sur le papier peut former des taches plus brillantes ; nous vous conseillons par conséquent de prendre bien soin d'éliminer tout excès de colle.

Bien qu'il soit possible de poser nos papiers dans les salles de bains, les conditions ambiantes diffèrent d'une pièce à l'autre, qu'il s'agisse de la taille de la pièce, de l'extraction de l'humidité et du taux d'humidité générale etc., ce qui entraîne différents degrés de condensation et pour cette raison, nous sommes dans l'impossibilité de garantir nos papiers dans toutes les situations. Tout client qui envisage de poser du papier peint dans une pièce de ce type doit bien prendre en compte la situation générale de la pièce et procéder ensuite aux travaux à ses propres risques.

Lavabilité

Nos papiers peints sont recouverts d'un vernis qui permet un léger nettoyage à l'aide d'un chiffon doux humide.

INFORMATIONS PRODUIT

PAPIERS PEINTS

PAPIERS A TRAINEES OU STRIÉS



Important

Laissez détremper le papier pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce qu'il se soit assoupli. Pour éviter que le papier ne rétrécisse, il convient de ne pas le surcharger de colle, le faire trop détremper ou l'étirer.

Si les rouleaux portent un numéro de bain, veillez à les poser consécutivement.

Pour les papiers à traînées ou striés Uniquement

Pour assurer une apparence régulière quand vous posez un papier à traînées produit traditionnellement avec auge et pinceau, il est important d'inverser le haut et le bas à chaque fois que vous posez un nouveau lé.

Haut	Bas	Haut	Bas	Haut	Bas	Haut	Bas	Haut
Bas	Haut	Bas	Haut	Bas	Haut	Bas	Haut	Bas

Correction des problèmes

Enroulement

Les bords de mon papier peint s'enroulent et rendent sa manipulation difficile.

La colle est trop liquide. Vérifier les taux de dilution et préparer un mélange d'une consistance plus épaisse.

Rétrécissement

Le papier peint a rétréci et a laissé un espace entre les raccords.

Étirage excessif : Lors de la pose, le papier a été trop étiré et va rétrécir. Ce problème peut être dû à une colle trop liquide, ce qui aura pour conséquence d'étirer le papier de façon excessive lorsque l'on essaie d'abouter les raccords. Ce problème peut aussi se poser si l'on n'utilise pas assez de colle.

Détrempage excessif : Problème rencontré lorsque l'on a laissé détremper le papier dans la colle plus longtemps que nécessaire. Le papier devient trop humide et va rétrécir en séchant. Nous recommandons une durée de détrempage d'environ 5 minutes.

Raccords blancs visibles

Les raccords de mon papier sont très visibles et forment une ligne blanche. Comment puis-je éviter ce problème ?

Les bords de notre papier sont blancs et par conséquent, lorsque vous utilisez un papier Foncé/à motifs, les bords seront plus visibles si les raccords ne sont pas parfaits ou en cas de rétrécissement même très léger du papier lors de la pose. Pour éviter ce problème, vous pouvez si vous le souhaitez peindre une bande à l'endroit des raccords de papier peint sur le mur à l'aide d'une couleur similaire à celle du papier, ou utiliser un crayon à aquarelle d'une couleur similaire sur les bords du papier peint.

Effet de bandes bord plus foncé.

Il s'agit de bandes visibles au niveau des raccords, à l'endroit où un bord clair rencontre un Ce problème indique que le papier peint n'a probablement pas été posé en alternant des lés à l'endroit et à l'envers.

Déni de responsabilité :

Les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'elles soient fournies verbalement, par écrit ou par le biais d'essais - sont offertes à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre Département des Services Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droit de consommateur.

Numéro 5 septembre 2008